

217 – OXYMAX

Formaldehit Absorblayan İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası



TEKNİK BİLGİ FORMU

KULLANICI GRUBU: Genel Halk

KULLANMADAN ÖNCE ÜRÜN ETİKETİNİ VE GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU MUTLAKA OKUYUNUZ

ÜRÜN TİPİ: 2

TANIM: İç ortamda bulunan serbest Formaldehit miktarını azaltmaya yarayan özel teknoloji ile üretilmiş saf akrilik bağlayıcı esaslı, çok fonksiyonelli, ipek mat, silinebilir, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Özellikle iç mekanlarda zararlı serbest formaldehit miktarını özel absorblama teknolojisi ile absorblayıp zararsız su buharına çevirerek iç ortam havasının temizlenmesini sağlar. Çapraz bağlanma teknolojisine sahip özel bağlayıcısı sayesinde yüzey hareketliliğine karşı kılcal çatlaklar oluşturmaz, çatlama yapmaz. Pürüzsüz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Amonyak ve APEO içermez. Kokusuz olup oldukça düşük VOC değerine sahiptir. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir. Mükemmel leke dayanımına sahip olup ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir.

UYGULAMA ALANI: Medikal alan ve binaların iç cephe duvar yüzeylerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- **Yeni boyanacak yüzeylerde;** Dyorit Macun veya benzeri hazır ve toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “ **Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.**”
- **Eski boyalı yüzeylerde;** yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Oxymax uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.
- **Eski sentetik boyalı yüzeylerde;** yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.



Dewilux



Boyama:

- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 11-14 m² alan boyanır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği ve raf ömrü 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,075 (CAS No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%37), pigment ve dolgu malzemeleri(%32), su(%28,6336), katkı malzemeleri(%2,2914)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon:

Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan)

İlk Yardım Önlemleri

Yutma: Ağız hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun.

Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.

Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

İyi bir havalandırma sağlayın.

Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terketmeden önce malzemeye maruz kalmış uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.

Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.



Dewilux



Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Atık Yönetimi Yönetmeliği" Madde 9'a göre bertaraf edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 17.04.2019 - 2019/52



Yüzeyi
temizleyiniz.



%10-15 su ile
inceltiniz.



Karıştırınız.



Emici sistemli
tabanca ile
uygulayınız.



Fırça ile
uygulayınız.



Rulo ile
uygulayınız.



5°-35°C
Uygulama
sıcaklığı



0°C
donmaktan
koruyunuz.



Astar
uygulamasından
24 saat sonra ilk
kat. Katlar arası: 6
saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYO FON' u arayabilirsiniz.

TS EN 13300

Parlaklık : G2, Yarı Mat

En büyük tane büyüklüğü : S1, İnce

Yaş ovma direnci : Sınıf 1

Örtme gücü : Sınıf 2(7 m²/L sarfiyatta)

Üretilen Ambalajlar (L)

1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			2.5*		15**

* 2,5 L ile 17,5 – 22,5 m² yüzey boyanır.

** 15 L ile 105 – 135 m² yüzey boyanır.



Dewilux



VİNYET

Formaldehit absorblama

Düşük VOC

Silinebilir

Kokusuz

ANTİBAKTERİYEL-KÜF ÖNLEYİCİ

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

TS 5808'e uygundur.

Yalın 6-Sigma uyguluyor



Dewilux

