

## Marine & Marine Anti-Aging POLİLAK YAT VERNİĞİ

### TEKNİK BİLGİ FORMU

#### ÜRÜN TANIMI

Özel reçine esaslı, parlak bir verniktir.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Teknelerin ahşap aksamalarını deniz suyunun yıpratıcı etkilerinden, güneşten, yağmurdan ve darbelerden korur.
- Dayanıkl
- Çatlamaz ve pul pul dökülmez
- İç ve dış mekanların ahşap kısımları üzerinde kullanıldığında çok iyi sonuç verir

#### KULLANIM ALANLARI

Teknelerin ahşap aksamaları, iç ve dış mekanların ahşap kısımlarında kullanılır. Parkelerde ve rabitalarda kesinlikle tavsiye edilmez.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	özel reçine	
Parlaklık	Parlak	
Katı Madde (% ağırlıkça)	65±2	ASTM D-1353
Katı Madde (% hacimce)	63±2	ASTM D-6093
Viskozite (25 C, KU)	70-80	ASTM D-562
Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> )	0.94±0.01	ASTM D-1475
Parlama noktası	35°C	
Görünüş	Viskoz sıvı	

\*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

#### Kuruma Süreleri

Katlar arası bekleme	1	gün
Tam kuruma	24	saat

\*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

\*jel zamanı, karışımın miktarına ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey ilk defa verniklenecek	Kuru, zımparalanmış ve temiz olmalıdır.
Yüzey üzeri budaklı	Polisan selülozik tiner ile silinerek temizlenmelidir.
Eski verniklenmiş yüzeyler	Tamamen kazınmalıdır.

POLİLAK tatbik edilmiş eski yüzeylere sürülecekse hafif bir zımpara yeterlidir.

## Marine & Marine Anti-Aging POLİLAK YAT VERNİĞİ

### TEKNİK BİLGİ FORMU

#### UYGULAMA

Uygulama Sıcaklığı	: 10°C - 30°C
İnceltme Oranı	: İnceltme yapılmaz.
Boyanabilen alan (m <sup>2</sup> /L)	: 15-20 (30-40 mikron kuru film kalınlığı için hesaplanmıştır. Uygulama kayıpları dahil edilmemiştir.)
Boyanabilen alan (m <sup>2</sup> /kg)	:

2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arasında bir gün geçmesi en iyi sonucun alınması için tavsiye edilir. Dekoratif amaçlı renk vermek istenirse, vernikleme öncesi 1-2 kat Politex Lux Vernikli Ahşap Koruyucu veya Politex Dekoratif Ahşap Koruyucu sürülmelidir. Parkelerde ve Rabitalarda Cam Cila yerine kullanılmaz.

#### Uygulama Ekipmanları

Fırça  
Rulo

#### TS Sınıflandırması

TS - 8693 TSE belgesine sahiptir.

#### Poz No

04.561/01

#### DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0.75 L, 2.5 L, 12 L, 12 kg
Depolama Koşulları	Ağız kapalı ambalajlarda, serin yerde depolayınız.
Raf Ömrü	Raf ömrü seçiniz.

#### SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

#### SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.