



## PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE

### TEKNİK BİLGİ FORMU

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu son kat dış cephe boyasıdır.

#### ÖZELLİKLER

- Yüksek alkali direnci ile güneş ışınlarına ,rutubetli hava koşullarına,neme ve tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
- Su itici özelliği ile suyu geçirmez.
- Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar.

#### KULLANIM ALANLARI

Her türlü beton, briket, gaz beton,sıva, tuğla ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır.

#### YÜZEY HAZIRLIĞI

##### Yüzey

Yeni yüzey

##### Yüzey Hazırlığı

Kirli veya gevşek dokular temizlenir ve PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR veya A-STAR ASTAR ile astarlanır.

Eski boyalı yüzeyler

Kabaran ve tozuyan kısımlar temizlenir ve PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR veya A-STAR ile astarlanır.

Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin astar ve boya tatbikatı yapılmadan önce 1 kısım sirke ile 1 kısım su karıştırılarak, yüzeyin yıkanması tavsiye edilir.

#### UYGULAMA

İki kat olarak uygulanır.

##### Uygulama Özellikleri

İnceltme Oranı	Su ile hacimce % 10-15
Kaplama Alanı (m <sup>2</sup> /L)	8-10

##### Önerilen Uygulama Ekipmanları

Fırça	Üst kalite fırça ile uygulayınız.
Rulo	Üst kalite rulo ile uygulayınız.



## PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE

### TEKNİK BİLGİ FORMU

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### Ürün Özellikleri

		Standart
Reçine Tipi	Akrilik bağlayıcı	-
Renk	Renk kataloğu	-
Parlaklık	Mat	TS EN ISO 2813
Katı Madde % (ağırlıkça)	65-66	ASTM D 4209
Katı Madde % (hacimce)	46-47	ASTM D 4209
Viskozite ( cPs, 25°C)	15000-18000	ASTM D 2196
Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> , 20°C)	1.51-1.55	TS EN ISO 2811
pH (25°C)	8.0-9.0	

#### Kuruma Süreleri (20 °C)

Yüzey kuruması (dakika)	1-3
Katlar arası bekleme (saat)	2-3
Son Kuruma (saat)	24

\*Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.

#### TS Sınıflandırması

**TS 7847'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.**

#### Poz No

04.553/04 Y.25.004/04 27.560/7

### DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	2.5 L 15 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

### SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

### SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.