



Politex Dekoratif Yarım Mat Su Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat bir ahşap koruyucudur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dekoratif
- Kokusuz
- Sararmaz
- Sudan etkilenmez
- Esnek
- Kolay sürülebilir
- Güneşin U.V. ışınlarına karşı dayanıklı

KULLANIM ALANLARI

Her tür parke üzerinde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

		Standart
Reçine Tipi	Akrilik	-
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	-
Parlaklık	Yarı Mat	ISO 2813
Katı Madde (% ağırlıkça)	32± 2	ASTM D-1353
Katı Madde (% hacimce)	32±2	ASTM D-6093
Viskozite (25 C, Cps)	1400-1800	ASTM D562
Yoğunluk (g/ml)	1.02+0.0 2	ASTM D-1475

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süreleri

Toz tutmama kuruması	30	dk
Dokunma kuruması	20-30	dk
Katlar arası bekleme	4	saat
Tam kuruma	3-4	saat

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler her türlü yağ, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Yüzey temiz, kuru ve hafif zımparalanmış olmalıdır.



Politex Dekoratif Yarımat Su Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

2 kat uygulanır. Katlar arasında en az 4 saat beklenir. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı 5 °C'nin üzerinde olmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı	: Min. 5 C
İnceltme Oranı	: Su ile %5 oranında
Sarfiyat (m ² /L)	: 12 (Tek kat için)

Tiner kullanılmaz

Uygulama Ekipmanları

Fırça	ile uygulanır.
Rulo	ile uygulanır.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	2.5 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.
Raf Ömrü	2 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.