



Wood&Wood Anti Aging Ahşap Verniği Parlak Solvent Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kurşunsuz
- Mükemmel su itme özelliği
- Ahşabın içine çok iyi nüfuz eder
- Güneş ışınlarına karşı korur
- Yüzeğe çok iyi yapışır
- Esnek
- Ağır hava şartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalara karşı ahşabı mükemmel korur

KULLANIM ALANLARI

Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | Standart |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| Reçine Tipi | Alkid | - |
| Renk | Renk kataloğuna bakınız. | - |
| Katı Madde (% ağırlıkça) | 45±2 | ASTM D-1353 |
| Katı Madde (% hacimce) | 44±2 | ASTM D-6093 |
| Viskozite (25 C, DIN 4 / sn) | 30-45 | ASTM D562 |
| Yoğunluk (g/ml) | 0,88-0,92 | ASTM D-1475 |

*Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süreleri

| | | |
|----------------------|----|------|
| Katlar arası bekleme | 24 | saat |
| Tam kuruma | 24 | saat |

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni döşenmiş ve nemi giderilmiş parkeler

Eski parkeler

Diğer Yüzeyler

Ahşap yüzeyler yağ lekelerinden, tozlardan, eski boya ve vernik kalıntılarında tümü ile temizlenmiş olmalıdır. Bünyesinde reçine ve doğal yağlar içeren sert ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce, yüzey selülozik tiner gibi organik solventlere batırılmış bir bezle temizlenmelidir. Yüzey temizlendikten sonra ilk kat olarak Wood&Wood Anti-Aging Emprenye (Solvent Bazlı) malzemesi önerilir.



Wood&Wood Anti Aging Ahşap Verniği Parlak Solvent Bazlı

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

2 veya 3 kat uygulanır. Katlar arası 24 saat beklenir. Uygulama yapmadan önce iyice karıştırılmalı ve bu işlem uygulama esnasında zaman zaman tekrarlanmalıdır. Homojen bir renk elde edebilmek için, ahşaptaki gözeneklerin gidiş yönünde uygulama yapılmalıdır.

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Uygulama Sıcaklığı | : Min. 5 C | |
| İnceltme Oranı | : Kullanıma hazır olup herhangi bir inceltme gerektirmez. | Tiner kullanılmaz |
| Sarfiyat (m ² /L) | : 12-15 (for single coat) | |

Uygulama Ekipmanları

| | |
|-------|------------|
| Fırça | kullanılır |
| Rulo | kullanılır |

TS Sınıflandırması

TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

Poz No

Poz no seçiniz. Poz no yok ise sağ tıklayarak satırı gizleyiniz.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

| | |
|-----------------------|--|
| Ambalajlama Bilgileri | 0,75 L 2,5 L |
| Depolama Koşulları | Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır. |
| Raf Ömrü | 2 yıl |

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı "Polisan Kansai Boya" dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.