



Wood&Wood Anti Aging Tik Yağı

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Özel formüllü, şeffaf, silikon katkılı, ahşabı koruma amaçlı yüksek kaliteli bir üründür. Sert iç/dış ahşaplar (tik ve benzeri), son kat verniğin ihtiyaç duyulmadığı ahşaplarda, (vernik ve tik yağı aynı ahşap yüzeyde kullanılamaz), bahçe mobilyasında, yüzeyi mat son katlı iç mekan mobilyalarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Uygulandığı yüzeylerde doğal görünüm verir,
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eden bir yağdır,
- Silikonlu su itici özellik kazandırır,
- ahşabı besleyici özelliği sayesinde, canlandırıcı bir bakım ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI

Tik ve benzer sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyaları için aşınma ile kaybolan doğal yağların yenilenmesi ve parlaklık kazandırması için kullanılır. Bahçe parkesi, yüzme havuzu kenarları gibi yoğun olarak suya maruz kalan ve dış ortamlarda kullanılan ahşapların kolay ve hızlı bakımını sağlar ve ahşabın ömrünü uzatır. Aynı zamanda ahşabı besler ve canlılık kazandırarak doğal görünümünü bozamaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey

Yüzey Hazırlığı

Yüzey kuru ve temiz olmalıdır, hafif deterjanlı su ile temizlenmeli, durulanmalı, kurduktan sonra, hava koşullarından çok etkilenmişse zımpara yapılarak uygulama yapılmalıdır. Yüzeyler her türlü yağ, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapmadan önce iyice karıştırılmalı ve bu işlem uygulama esnasında zaman zaman tekrarlanmalıdır. Bahçe mobilyasında; Mat mobilyalarda; Yüzey kuru ve temiz olmalıdır, sünger ile azar azar uygulanmalı, fazlası kuru tüy bırakmayan bir bezle alınmalıdır. Çıplak ahşaba uygulanacak ise; 1. kat için: Ahşap zımparalanmalı, tozu alınmalı, fırça veya süngerle bolca uygulanmalı, fazlası sünger ile sıyrılıp alınmalıdır. 20°C'de 2-3 saatte kurumasını tamamlar. 2. kat uygulaması daha kalıcı sonuçlar için tavsiye edilir. İkinci kat uygulanacak ise 1-2 saat beklenmelidir. 2.kat için fırça veya süngerle bolca uygulanmalı, fazlası sünger ile sıyrılıp alınmalı, işlemi tamamlamak için kurumaya bırakılmalıdır. Kuruma sonrasında kuru tüy bırakmayan bir bezle yüzey silinmelidir.

Uygulama Özellikleri

İnceltme Oranı Kullanıma hazır olup,inceltme yapılmaz.

Önerilen Uygulama Ekipmanları

Fırça Üst kalite fırça ile uygulayınız.
Sünger Önerilir



Wood&Wood Anti Aging Tik Yağı

TEKNİK BİLGİ FORMU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Özellikleri		Standart
Katı Madde % (ağırlıkça)	20±2	ASTM D 4209
Katı Madde % (hacimce)	18±2	ASTM D 4209
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	0.89–0.99	TS EN ISO 2811

Kuruma Süreleri (20 °C)	
Son Kuruma (saat)	24

*Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0.75 L 2.5 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.